

VEDAFLEX

Produto

VEDAFLEX é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência a intempéries e raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a metal, concreto, cerâmicas e pedras naturais. Permite movimentos periódicos em juntas, calculando-se uma elasticidade permanente de até 25%.

Características

Densidade: 1,50 g/cm³

Aparência: Branco(a), Cinza, Preto(a), Bege

Composição básica: Poliuretano.

Validade: 12 meses

Campos de aplicação

- preenchimento de juntas (6 a 25 mm de largura), internas ou externas, verticais ou horizontais;
- calafetações;
- vedações em esquadrias, calhas, ralos entre outros.

Preparo do substrato

-Juntas de dilatação. A junta deve estar perfeitamente limpa, íntegra, regular e seca, respeitando o fator de forma para aplicação do selante (largura x espessura), conforme a tabela: -Dimensões. Dimensão de aplicação do selante Dimensão do delimitador de profundidade (Largura x Profundidade) (Diâmetro) 6 mm x 6 mm 10 mm 10 mm x 10 mm 15 mm 15 mm x 10 mm 20 mm 20 mm x 10 mm 25 mm 25 mm x 12 mm 30 mm Para limitar a profundidade, usar como material o cordão de polietileno, como o TARUCEL VEDACIT, que deve preencher de forma pressionada, totalmente a largura da

VEDAFLEX

junta, para impedir a fuga do selante e manter a profundidade uniforme. O diâmetro do TARUCEL VEDACIT deve ser maior que a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita crepe. -Calafetações. Na calafetação de furos de fixação de peças. Proteger primeiramente a superfície com fita crepe ou similar na largura de 5 cm, colocando-a sobre o local onde será feita a fixação da peça. Executar posteriormente a demarcação e realizar o furo. Promover, em seguida, a limpeza com aspirador de pó. -Vedações. Para vedar peças diversas as superfícies devem estar, limpas e secas. Proteger a superfície, com fita crepe ou similar, colocando-a nas laterais onde será feita a vedação.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

Aplicação

-Juntas de dilatação. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da junta para evitar a oclusão de bolhas de ar. Logo depois da aplicação, executar o acabamento superficial do selante, com objetos de ponta arredondada, para uniformizar a superfície, utilizar com detergente neutro. Após o acabamento, retirar com cuidado a fita crepe das bordas. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, à temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. -Calafetações. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto totalmente no furo, colocar a bucha, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. -Vedações. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto em todo o perímetro da peça a vedar, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, na temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente.

VEDAFLEX

Consumo aproximado

Para uma junta 10 x 10 mm - mínimo de 165 g/m.

O consumo pode variar de acordo com o fator de forma da junta.

Rendimento

Bege - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Cinza - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Preto - Sachê 830 g(600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Branco - Sachê 830 g(600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Marfim - Sachê 830 g - 600 mL - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Café - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Salmão - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Camurça - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Bege - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Cinza - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Preto - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Terracota - Sachê 830g (600 mL - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Sache 830g - 6 a 8 m

Bisnaga - 400 gr - 3 m

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Em áreas externas aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se proteger objetos a fim de evitar danos

VEDAFLEX

com respingos. Em áreas sujeitas a tráfego constante, recomenda-se que o selante fique de 1 a 2 mm abaixo do nível do piso, para que não sofra desgaste devido à abrasão e seja arrancado. Superfícies de base cimentícias devem estar totalmente curadas. Limpar as ferramentas de acabamento com aguarrás. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA O VEDAFLEX não aceita pintura de acabamento. Não se pode aplicar o VEDAFLEX em superfícies úmidas. Não deve trabalhar em condições submersas.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro.

VEDAFLEX

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens



Sache 830g

VEDAFLEX



Bisnaga - 400 gr