

## VEDAFLEX

### Produto

VEDAFLEX é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência a intempéries e raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a metal, concreto, cerâmicas e pedras naturais. Permite movimentos periódicos em juntas, calculando-se uma elasticidade permanente de até 25%.

### Características

Densidade: 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: Branco(a), Cinza, Preto(a), Bege

Composição básica: Poliuretano.

Validade: 12 meses

### Campos de aplicação

- preenchimento de juntas (6 a 25 mm de largura), internas ou externas, verticais ou horizontais;
- calafetações;
- vedações em esquadrias, calhas, ralos entre outros.

### Preparo do substrato

-Juntas de dilatação. A junta deve estar perfeitamente limpa, íntegra, regular e seca, respeitando o fator de forma para aplicação do selante (largura x espessura), conforme a tabela: -Dimensões. Dimensão de aplicação do selante Dimensão do delimitador de profundidade (Largura x Profundidade) (Diâmetro) 6 mm x 6 mm 10 mm 10 mm x 10 mm 15 mm 15 mm x 10 mm 20 mm 20 mm x 10 mm 25 mm 25 mm x 12 mm 30 mm Para limitar a profundidade, usar como material o cordão de polietileno, como o TARUCEL VEDACIT, que deve preencher de forma pressionada, totalmente a largura da

## VEDAFLEX

junta, para impedir a fuga do selante e manter a profundidade uniforme. O diâmetro do TARUCEL VEDACIT deve ser maior que a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita crepe. -Calafetações. Na calafetação de furos de fixação de peças. Proteger primeiramente a superfície com fita crepe ou similar na largura de 5 cm, colocando-a sobre o local onde será feita a fixação da peça. Executar posteriormente a demarcação e realizar o furo. Promover, em seguida, a limpeza com aspirador de pó. -Vedações. Para vedar peças diversas as superfícies devem estar, limpas e secas. Proteger a superfície, com fita crepe ou similar, colocando-a nas laterais onde será feita a vedação.

### Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

### Aplicação

-Juntas de dilatação. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da junta para evitar a oclusão de bolhas de ar. Logo depois da aplicação, executar o acabamento superficial do selante, com objetos de ponta arredondada, para uniformizar a superfície, utilizar com detergente neutro. Após o acabamento, retirar com cuidado a fita crepe das bordas. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, à temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. -Calafetações. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto totalmente no furo, colocar a bucha, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. -Vedações. Colocar o cartucho de VEDAFLEX na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto em todo o perímetro da peça a vedar, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, na temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente.

## VEDAFLEX

### Consumo aproximado

Para uma junta 10 x 10 mm - mínimo de 165 g/m.

O consumo pode variar de acordo com o fator de forma da junta.

### Rendimento

Bege - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Cinza - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Preto - Sachê 830 g(600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Branco - Sachê 830 g(600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Marfim - Sachê 830 g - 600 mL - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Café - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Salmão - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Camurça - Sachê 830 g (600 mL) - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Bege - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Cinza - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Preto - cartucho 400 g-cx 12 - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 2,42 m

Terracota - Sachê 830g (600 mL - Juntas de 10 mm x10 mm - Rendimento de 5,00 m

Sache 830g - 6 a 8 m

Bisnaga - 400 gr - 3 m

### Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

### Atenção

Em áreas externas aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se proteger objetos a fim de evitar danos

## VEDAFLEX

com respingos. Em áreas sujeitas a tráfego constante, recomenda-se que o selante fique de 1 a 2 mm abaixo do nível do piso, para que não sofra desgaste devido à abrasão e seja arrancado. Superfícies de base cimentícias devem estar totalmente curadas. Limpar as ferramentas de acabamento com aguarrás. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA O VEDAFLEX não aceita pintura de acabamento. Não se pode aplicar o VEDAFLEX em superfícies úmidas. Não deve trabalhar em condições submersas.

### Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

### EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

### Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro.

## VEDAFLEX

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.  
Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

### Embalagens



Sache 830g

## VEDAFLEX



Bisnaga - 400 gr