

VEDAPREN FAST

Produto

VEDAPREN FAST é uma manta líquida, de base acrílica, secagem ultrarrápida e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com alto rendimento, cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona um excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. VEDAPREN FAST dispensa proteção contra os raios solares.

Características

Densidade: 1,44 g/cm³

Aparência: Líquido Branco(a), Cinza, Verde, Terracota, Viscoso

Composição básica: Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Validade: 24 meses

Campos de aplicação

- lajes expostas;
- estruturas inclinadas como lajes, abóbadas, sheds, cúpulas e marquises;
- telhas onduladas;
- calhas de concreto.

Preparo do substrato

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e

VEDAPREN FAST

não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 2%, em direção aos coletores de água. No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 30 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, com o BIANCO. Verificar se as regularizações estão íntegras e não têm trincas que venham a exigir um reforço local da impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de VEDAPREN FAST diluído em 10% de água limpa. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão da trinca uma tira de tela de poliéster estruturante para impermeabilização, como o VEDATEX, que servirá de reforço. Em seguida, aplicar outra demão de VEDAPREN FAST sem diluição. Aguardar a secagem da argamassa de regularização, por, no mínimo, 7 dias, antes de aplicar o produto.

Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

O VEDAPREN FAST é aplicado como pintura, com pincel, trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de textura intensa ou airless* em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 2 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. *A aplicação com airless elétrico deve atender às seguintes recomendações: vazão 5 L/minuto, pressão de fluido de 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,025" a 0,031". Apenas na 1ª demão, o VEDAPREN FAST deve ser diluído em, no máximo, 10% de água limpa para proporcionar melhor penetração do produto. Recomenda-se que despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado aos poucos, para proceder a aplicação. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da

VEDAPREN FAST

regularização. Em pontos críticos (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes, e lajes de grandes áreas (acima de 50 m²), executar um reforço entre a 1ª e a 2ª demãos, utilizando-se tela de poliéster estruturante para impermeabilização, como o VEDATEX. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

Consumo aproximado

1,2 kg/m².

Rendimento

Branco - Galão de 5 kg - 4 m²
Branco - Balde de 15 kg - 12,5 m²
Branco - Balde de 24 kg - 20 m²
Concreto - Galão de 5 kg - 4 m²
Concreto - Balde de 15 kg - 12,5 m²
Concreto - Balde de 24 kg - 20 m²
Verde - Galão de 5 kg - 4 m²
Verde - Balde de 15 kg - 12,5 m²
Verde - Balde de 24 kg - 20 m²
Terracota - Galão de 5 kg - 4 m²
Terracota - Balde de 15 kg - 12,5 m²
Terracota - Balde de 24 kg - 20 m²
Galão 5 kg - 4 m²
Balde 15 kg - 12,50 m²
Balde 24 kg - 20 m²

Armazenamento

VEDAPREN FAST

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. O VEDAPREN FAST não aceita argamassa colante e revestimento cerâmico diretamente sobre.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Avental de PVC.

VEDAPREN FAST

Luvas de borracha

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens



Galão 5 kg

VEDAPREN FAST



Balde 15 kg



Balde 24 kg