

## VEDAPREN PAREDE

### Produto

VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica e tingido com corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

### Características

Densidade: 1,23 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: Branco(a), Concreto, Palha, Areia, Pérola, Verde água, Marfim

Composição básica: Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Validade: 24 meses

### Campos de aplicação

-paredes externas sujeitas a batida de chuva.

### Preparo do substrato

Reboco novo Deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação, como o FECHATRINCA VEDACIT. Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: paredes já pintadas devem ser lixadas. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. -Superfície com mofo: para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais e, em seguida, lavar superfície. Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a

## VEDAPREN PAREDE

secagem. -Superfície com umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. -Superfície com gordura: misturar água com detergente neutro e lavar. Depois, enxaguar com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com brilho: lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. -Superfície com massa acrílica: aguardar no mínimo 1 dia de secagem da massa acrílica antes de iniciar a aplicação do VEDAPREN PAREDE. Lixar até uniformizar a superfície, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

### Preparo do produto

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

### Aplicação

O VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m<sup>2</sup>, com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na 1ª demão, o VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

### Consumo aproximado

5 m<sup>2</sup>/L (em 2 demãos).

### Rendimento

Branco - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão

## VEDAPREN PAREDE

Branco - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Gelo - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Gelo - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Areia - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Areia - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Palha - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Palha - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Marfim - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Marfim - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Perola - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Perola - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Verde Água - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Verde Água - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão  
Concreto - Galão 3,6 L - 35 m<sup>2</sup>/demão  
Concreto - Balde 20 L - 190 m<sup>2</sup>/demão

### Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

### Atenção

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. A massa corrida deve conter fungicida e bactericida e deverá aguardar sua perfeita secagem, conforme especificação do fabricante, antes da aplicação do VEDAPREN PAREDE.

### EPI (Equipamento de proteção individual)

## VEDAPREN PAREDE

Óculos de segurança

Avental de PVC.

Luvas de borracha

### Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de irritação, procurar um médico.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

### Embalagens



Galão 3,6 L

## VEDAPREN PAREDE



Balde 20 L