

VEDAPREN PAREDE

Produto

VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica e tingido com corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

Características

Densidade: 1,23 g/cm³

Aparência: Branco(a), Concreto, Palha, Areia, Pérola, Verde água, Marfim

Composição básica: Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Validade: 24 meses

Campos de aplicação

-paredes externas sujeitas a batida de chuva.

Preparo do substrato

Reboco novo Deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação, como o FECHATRINCA VEDACIT. Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: paredes já pintadas devem ser lixadas. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. -Superfície com mofo: para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais e, em seguida, lavar superfície. Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a

VEDAPREN PAREDE

secagem. -Superfície com umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. -Superfície com gordura: misturar água com detergente neutro e lavar. Depois, enxaguar com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com brilho: lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. -Superfície com massa acrílica: aguardar no mínimo 1 dia de secagem da massa acrílica antes de iniciar a aplicação do VEDAPREN PAREDE. Lixar até uniformizar a superfície, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

Preparo do produto

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

O VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na 1ª demão, o VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

Consumo aproximado

5 m²/L (em 2 demãos).

Rendimento

Branco - Galão 3,6 L - 35 m²/demão

VEDAPREN PAREDE

Branco - Balde 20 L - 190 m²/demão
Gelo - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Gelo - Balde 20 L - 190 m²/demão
Areia - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Areia - Balde 20 L - 190 m²/demão
Palha - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Palha - Balde 20 L - 190 m²/demão
Marfim - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Marfim - Balde 20 L - 190 m²/demão
Perola - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Perola - Balde 20 L - 190 m²/demão
Verde Água - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Verde Água - Balde 20 L - 190 m²/demão
Concreto - Galão 3,6 L - 35 m²/demão
Concreto - Balde 20 L - 190 m²/demão

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. A massa corrida deve conter fungicida e bactericida e deverá aguardar sua perfeita secagem, conforme especificação do fabricante, antes da aplicação do VEDAPREN PAREDE.

EPI (Equipamento de proteção individual)

VEDAPREN PAREDE

Óculos de segurança

Avental de PVC.

Luvas de borracha

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de irritação, procurar um médico.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens



Galão 3,6 L

VEDAPREN PAREDE



Balde 20 L